

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/silikon-sanitarny-mgx-bialy-280-ml-p-2255.html>



Silikon sanitarny MGX biały 280 ml

Cena brutto	12,49 zł
Cena netto	10,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SB280

Opis produktu

Silikon sanitarny to uszczelniacz przeznaczony do miejsc szczególnie narażonych na wilgoć i rozwój pleśni oraz grzybów takich jak kuchnia, łazienka. Zawiera on środki, które zapobiegają ich powstawaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do szkła, porcelany, drewna, czy ceramiki.

Silikon tworzy uszczelnienie, które jest wodoodporne. Zabezpiecza ono szczeliny przed wilgocią i powietrzem. Silikon jest odporny na promieniowanie UV i różne warunki atmosferyczne. Powstała spoina jest trwale elastyczna, a jej właściwości utrzymują się przez wiele lat. Doskonale przylega do szkła, ceramiki, glazury, drewna.

ZALETY

- wodoodporny
- dobra przyczepność do wielu powierzchni
- odporność na pleśń i grzyby
- odporny na środki i detergenty
- do pomieszczeń o szczególnie wysokiej wilgotności
- elastyczny

ZASTOSOWANIE

- uszczelnianie połączeń i szczelin budowlanych, szczególnie w miejscach o podwyższonym poziomie wilgotności
- wypełnianie szczelin przy dekoracjach
- uszczelnienia zlewozmywaków oraz blatów kuchennych
- uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
- drobne naprawy domowe

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego uszczelnienia.
3. Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność.
4. Szkło, powierzchnie glazurowane, należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem.

-
5. Silikon nie wymaga podkładu.
 6. Odciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu i wkręcić końcówkę aplikacyjną, przyciętą na szerokość spoiny.
 7. Silikon kłaść za pomocą wyciskacza lub z tubki.
 8. Dokładnie wypełnić szczelinę.
 9. Nałożone szczeliwo można wygładzić szpachelką lub innym narzędziem zmoczonym wodnym roztworem mydła lub innym, podobnym środkiem.

DANE TECHNICZNE

- Kolor: biały
- Konsystencja: gęsta pasta
- Czas utwardzania: 2mm/24h*
- Twardość Shore A (ISO 868): 19 +/- 2
- Odporność temperaturowa: -40°C - +100°C
- Temperatura aplikacji: 5°C - 40°C
- Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): >= 500%
- Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 8339): 0.25-0.05 MPa
- Czas pracy: 5-25 min*

* Mierzone w temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE:

- Wymiary szczeliny: szerokość 4mm; głębokość 4mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 17.50 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 5mm; głębokość 5mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 11.20 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 6mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 7.75 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 8mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 5.80 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 10mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 4.65 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 12mm; głębokość 6mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 3.85 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 15mm; głębokość 8mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 2.30 mb
- Wymiary szczeliny: szerokość 20mm; głębokość 10mm - kartusz 290ml wystarcza na ok. 1.40 mb